C12P 7/62 C08G 63/66

[12] 发明专利申请公开说明书

[21] 申请号 00109156.5

[43]公开日 2001年12月26日

[11]公开号 CN 1328160A

[22]申请日 2000.6.13 [21]申请号 00109156.5

[71]申请人 中国科学院微生物研究所

地址 100080 北京市海淀区中关村北一条 13 号

[72]发明人 翁维琦 蔡以滨 刘墨青

易祖华 陈琦

权利要求书1页 说明书4页 附图页数0页

[54] 发明名称 一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯 的一步分离法

[57]摘要

本发明公开了一种从含有聚羟基烷酸酯的细胞发酵 液中直接提取聚羟 基烷酸酯一步分离提取法。本发明 属生物工程技术领域。其主要特征是在 以真养产碱杆 菌发酵生产聚羟基烷酸酯(PHAs)的发酵液中,直接加入 表面活性剂、次氯酸钠和变形剂,改变了 PHAs 颗粒的聚 集状态,通过普 通三足式离心机或过滤即可分离提取 PHAs 颗粒,再经洗涤烘干后,可获 得纯度大于95%、分子量3.0×105以上的 PHAs 颗粒,提取收率80%左右。

- 1、一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离法,其特征在于以下步骤组成:(1)、在含有聚羟基烷酸酯的细胞发酵液中,调节发酵液 PH值后,加入阴离子表面活性剂,搅拌反应。(2)、在上述反应体系中加入次氯酸钠、变形剂,搅拌反应。(3)、分离提取固相的聚羟基烷酸酯PHAs颗粒。(4)、用水洗涤、干燥得到粉末状聚羟基烷酸酯产品。
- 2、如权利要求 1 所述的一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离 法, 其特征在于所述的 PH 值在 5-14。
- 3、如权利要求 1 所述的一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离 法, 其特征在于所述的表面活性剂为十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸 钠、Triton-100 等阴离子表面活性剂。
- 4、如权利要求 1 所述的一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离 法, 其特征在于所述的表面活性剂用量为细胞干重中聚羟基烷酸酯的 1%-30%, 反应时间为 0.1-24 小时。
- 5、如权利要求 1 所述的一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离 法, 其特征在于所述的变形剂是次氯酸钠与 NaOH、KOH 等碱性溶液 的混合液。
- 6、如权利要求 1 所述的一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离 法, 其特征在于所述的变形剂反应时间为 0.5-30 分钟。
- 7、如权利要求 1 所述的一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离 法, 其特征在于所述的反应温度在 10-100℃。
- 8、如权利要求1所述的一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离法,其特征在于所述的分离提取方法为过滤或离心收集固相物。

1



一种从发酵液中直接提取聚羟基烷酸酯的一步分离法

本发明属生物工程技术领域。

聚羟基烷酸酯(Poly-3-Hydroxyalkanoates,简称 PHAs)是微生物在不平衡生长条件下在细胞内积累的一类高分子材料,是一类物理性质类似于聚丙烯等化学合成塑料的热塑性聚酯,但它具有一般合成塑料所不具备的一些特性,如:生物降解性、生物相容性、压电性、光学活性等,是替代化学合成塑料最具竞争力的代表之一。特殊的性质使其在工业、农业、医药、卫生、食品等方面具有广泛的应用前景,成为许多发达国家研究关注的热点。

目前 PHAs 的应用因其生产成本较高并未大量使用,而取决于生产成 本高低和产业化的一个重要因素来自于 PHAs 的后提取。PHAs 的后提取方 法一般由 3 种: (1) 有机溶剂法。此法的缺点是需要大量的有机溶剂,如 三氯甲烷(欧洲专利46,017)、二氯甲烷(欧洲专利58,480)、丙酮、甲 烷等,成本高,工作环境恶劣,劳动保护要求高,提取收率低。(2)次氯 酸钠法 (Biotechnology Techniques, 3(4):227-230, 1989)。由于次氯酸钠具有 很强的氧化性, 提取过程使 PHAs 的分子量受到很大影响, 为此, 又有人 提出表面活性剂-次氯酸钠法 (Biotechnology Techniques, 4(4):221-226, 1990)、虽然此法 PHAs 分子量的降解作用明显降低,但提取过程中需对细 胞进行预处理, 离心弃去发酵液, 并在二步反应之间需对混合液进行固液 分离,由于微生物细胞直径很小,需采用高速离心机,在大规模生产中很 难实现,工艺复杂,收率低,高速离心是影响 PHAs 大规模后提取的瓶颈。 并且反应体系中细胞浓度不超过 100 克 (干重细胞)/升,存在很大的局限 性。(3)酶-表面活性剂法(美国专利4,101,533, 欧洲专利0145233A2)。 此法的缺点亦在于需首先进行细胞预处理,并通过细胞热处理、酶处理和 阴离子表面活性剂处理,才能得到高纯度的 PHAs。工艺复杂,酶反应条 件苛刻,并同样在每步反应之后需通过高速离心进行固液分离,成本高, 工程放大困难。

本发明的目的在于 PHAs 的后提取工艺,无需细胞的预处理,无需高速离心机,并对细胞的高密度培养体系均适用。利用一般发酵工厂的普通



提取设备,二步反应一步离心或过滤,即可得到高纯度的 PHAs。本发明工艺简单,成本低,劳动强度低,提取收率高,为规模化生产提供条件。本发明的具体操作步骤如下:

- (1) 在利用微生物发酵法生产 PHAs 的细胞发酵液中,用 NaOH 溶液调节发酵液 PH 值分别为 5.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、14.0,其中 PH10.0 作为优选 PH 值。
- (2) 加入阴离子表面活性剂十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、 Triton-100、十二烷基磺酸钠等,其中十二烷基硫酸钠价格低、提取效 果好,作为优选表面活性剂。搅拌反应。
- (3) 加入次氯酸钠、变形剂,搅拌反应。变形剂分别采用 NaOH、KOH、 氨水等碱性溶液,其中优选 NaOH 溶液作为变形剂。
- (4) 离心或过滤上述混合物。
- (5) 将得到的固形物用水洗涤并干燥即得 PHAs 成品。

本发明适用性强,不仅可处理聚羟基烷酸酯中的均聚物(PHB),而且可处理聚羟基丁酸-羟基戊酸(PHBV)等共聚物,并对发酵液中的细胞浓度或细胞中 PHA 含量无要求,甚至可直接处理细胞浓度在 160 克(干重)/升发酵液以上的发酵产物,放大容易,并已在吨级规模上得到验证。

实施例1

提取对象: 细胞内含聚 3-羟基丁酸酯 (PHB) 的发酵液 50ml

细胞浓度: 164.4 克 (干重)/升发酵液

PHA 含量:细胞干重的 80%

阴离子表面活性剂用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 0.2: 1 (w/w)

次氯酸钠用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 5:1 本实施例的具体步骤如下:

在 50ml 发酵液中滴加 30%NaOH 溶液调节发酵液 PH10,加入表面活性剂十二烷基硫酸钠 0.4 克(加水加热溶解后倒入),搅拌反应 10 分钟后,加入次氯酸钠溶液 4.5ml 和变形剂溶液 4.5ml,搅拌反应 5 分钟至固体析出即进行过滤,自来水洗涤后置 70℃烤箱干燥至恒重。成品经气相色谱分析



纯度为 99.5%, 粘均分子量 6.9×105Da, 提取收率 81.8%。

实施例 2

提取对象: 细胞内含聚 3-羟基丁酸酯 (PHB) 的发酵液 100ml

细胞浓度: 107.0 克 (干重)/升发酵液

PHA 含量:细胞干重的 60.25%

阴离子表面活性剂用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 0.5: 1 (w/w)

次氯酸钠用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 8:1

本实施例的具体步骤如下:

在 100ml 发酵液中滴加 30%NaOH 溶液调节发酵液 PH10,加入表面活性剂十二烷基硫酸钠 2.3 克(加水加热溶解后倒入)搅拌后,反应 19 小时,加入次氯酸钠溶液 21ml 和变形剂溶液 16ml,搅拌反应至固体析出即进行过滤,自来水洗涤后置 70℃烤箱干燥至恒重。成品经气相色谱分析纯度为 98.2%,粘均分子量 4.6×10⁵Da,提取收率 78%。

实施例3

提取对象:细胞内含聚 3-羟基丁酸酯 (PHB) 的发酵液 50mL

细胞浓度: 164.4 克 (干重)/升发酵液

PHA 含量:细胞干重的 80%

阴离子表面活性剂用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 0.4: 1 (w/w)

次氯酸钠用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 8:1 本实施例的具体步骤如下:

在 50mL 发酵液中加入 15%NaOH 溶液调节发酵液 PH10,加入表面活性剂十二烷基苯磺酸钠 0.66 克(加水加热溶解冷却后倒入),搅拌反应 20分钟后,加入次氯酸钠溶液 8mL 和变形剂溶液 8.1mL,搅拌反应至固体析出即进行过滤,自来水洗涤后置 70℃烤箱干燥至恒重。成品经气相色谱分析纯度为 99.0%,粘均分子量 5.2×10⁵Da,提取收率 72%。



实施例 4

提取对象: 细胞内含聚 3-羟基丁酸-3-羟基戊酸酯(简称 PHBV, HV

含量为 PHBV 的 10%) 的发酵液 100ml

细胞浓度: 128.8 克 (干重)/升发酵液

PHA 含量:细胞干重的 80%

阴离子表面活性剂用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 0.3:1 (w/w)

次氯酸钠用量与细胞干重中非 PHA 物质量之比: 6: 1 本实施例的具体步骤如下:

在 100ml 发酵液中滴加 30%NaOH 溶液调节发酵液 PH10,加入表面活性剂十二烷基硫酸钠 0.8 克 (加水加热溶解后倒入),搅拌反应 10 分钟后,加入次氯酸钠溶液 11ml 和变形剂溶液 6.0ml,搅拌反应 30 分钟至固体析出即进行过滤,自来水洗涤后置 70℃烤箱干燥至恒重。成品经气相色谱分析纯度为 97%,粘均分子量 6.0×10⁵Da,提取收率 85%。